



Centro de Investigación
de Tecnología Aplicada
a la Construcción

del Sistema INTI
Instituto Nacional
de Tecnología Industrial



Av. Gral. Paz entre
Albarellos y Av. de los
Constituyentes - C.C.157
1650 San Martín - Bs. As.
Tel.: 754-5151/55 ó
754-4141/45 Int. 389
Telefax: 753-5784

Solicitante

Fecha

EMPRESA SONOFLEX SRL O.T. Nº:

Informe

85/3758

Domicilio

Ref. CITAC

29 PARCIAL

VELEZ SARFIELD 80

HAEDO - Prov BsAs

fo.: 1/1

1. ENSAYOS REQUERIDOS

Método de Evaluación del Comportamiento al Fuego de
Espumas Flexibles de Poliuretano según Norma IRAM
13257

2. MATERIAL SUMINISTRADO

Una (1) muestra de espuma, color gris, identificada
por el cliente como: ESPUMA DE POLIESTER-URETANO.

3. RESULTADOS

Tiempo de ignición (seg) = 12

Tiempo de quemado (seg) = 0

Pérdida relativa de masa (%) = 12

Longitud quemada (mm) = 140

Nota: Los valores indicados son promedios de 10
(diez) probetas ensayadas.

OBSERVACIONES: De acuerdo a reglamentaciones internacionales,
estos ensayos deben considerarse para medir y describir el
comportamiento del material bajo condiciones controladas,
pero no se puede estimar cuál será el comportamiento del
mismo si se modifican total o parcialmente las condiciones de
ensayo.

Ing. ANA MARIA DI PACE
JEFE DIVISION FUEGO

Ing. RUBEN A. FELIX
JEFE DPTO. CONSTRUCCIONES



INTI